



# EPOXITINTAS SOBRE PISO CERÂMICO

FABRICA DE TINTAS E RESINAS

### Preparação do piso:

- 1 – Lavar o piso com desengraxante, desengordurante ou removedor de ceras. O produto a ser usado, dependerá da sujeira preexistente. Enxaguar com água em abundância.
- 2 – Em seguida lavar o piso com ácido de limpeza (mais conhecido como ácido muriático, ou limpa pedra). Deixar o produto agir sobre a superfície, por 10 minutos para tirar o brilho da cerâmica, e abrir os poros.
- 3 – Enxaguar com água em abundância e secar bem com panos limpos.
- 4 – Caso o piso não perca o brilho com a limpeza, é recomendado que abra os poros lixando a superfície.

### Revestimento:

1- UTILIZAÇÃO DO PRIMER EPÓXI: Misturar o produto P100/AG100PLUS, seguindo a proporção de 2:1 (duas partes de P100 e uma parte de AG100PLUS). Após a homogeneização perfeita dos dois produtos, acrescentar o agregado mineral M200, na quantidade adequada para as correções necessárias (ficará com uma consistência semelhante a uma argamassa). A reação química após a adição do AG100PLUS é irreversível, portanto fazer misturas em pequena quantidade, suficiente para uso em 10 minutos (este tempo pode variar de acordo com temperatura e umidade). Iniciar com a correção dos rejuntas. Esta aplicação pode ser feita com bisnagas (tipo ketchup), ou espátula plástica (celuloide). Aguardar a secagem. Aplicar uma camada do Primer Epóxi em toda a superfície, de modo a nivelar completamente toda a área. A aplicação pode ser feita com um rodo, ou uma desempenadeira de aço lisa. Aguardar de 6 a 8 horas para a secagem do material.

2- VISTORIA DA ÁREA: Verificar se a correção foi feita perfeitamente. Se estiver com imperfeições, estas devem ser corrigidas. Imperfeições positivas devem ser lixadas, e imperfeições negativas devem ser preenchidas com Primer Epóxi (descrição acima). Qualquer imperfeição não corrigida nesta etapa, comprometerá o resultado final.

3 – APLICAÇÃO DO ACABAMENTO: Abrir a embalagem do Liquid Color (componente A) e mexer vigorosamente até a certeza de não ter ficado resíduos sólidos no fundo da lata. Acrescentar CB ou CBA (componente B) e mexer de forma a homogeneização completa dos produtos. Mexer com auxílio de furadeira em baixa rotação (400 – 500 RPM), ou manualmente por 5 minutos no mínimo. Seguir a proporção de mistura constante no rótulo da embalagem. Fracione caso seja necessário para sua área. Esse produto não pode ficar parado dentro da embalagem, assim que for acrescentado o CB ou CBA à mistura, a reação química é irreversível. Misture quantidades a serem aplicadas em até 20 minutos (este tempo pode sofrer variação pela temperatura e umidade).

3 – Após o produto ser espalhado com rodo serrilhado ou espátula dentada, sobre toda a superfície, aguardar o início de eclosão das bolhas, e passar o rolo fura bolhas vagarosamente em toda a área. Passar o rolo continuamente até estourar todas as bolhas.

4 – Após a secagem do revestimento (aproximadamente 24 horas), aplicar a WAX FINISH em toda a área, com uma ferramenta adequada. Esse produto não deve ser esfregado no chão, mas, espalhado. Por ser uma cera que seca rapidamente se for esfregada, ela fica “esticada” diminuindo o brilho do acabamento final. Deve ser recomendado para o cliente manter o piso nestas condições. O local estará pronto para ser entregue ao cliente. A liberação completa para uso ocorre em 7 dias, tempo da cura completa do produto epóxi.



**EPOXITINTAS**  
FABRICA DE TINTAS E RESINAS

**Observações importantes:**

- 1- Não recomendamos o uso de misturadores em alta rotação, pois acrescentam ar a mistura, causando mais bolhas no piso líquido, que depois deverão ser removidas. Ficar atento à parte do produto que pode ficar no fundo e/ou nas paredes do balde e não se misturar corretamente ao catalisador, ocasionando partes do trabalho final, que permanecerão líquidas.
- 2- Evitar aplicação do material em situações de baixa temperatura somadas à alta umidade do ar. Não aplicar o produto sobre superfície muito quente. Estes fatores podem alterar o resultado final do trabalho realizado.
- 3- Ralos, móveis, louças sanitárias e rodapés devem ser protegidos com fitas adesivas antes do início da aplicação dos produtos.

**Contate nossa equipe técnica:**

Telefones fixos - 11 4099-4518 / 4099-4519

Whatsapp - 13 98870-3519 / 11 95978-1702 / 11 98441-7668 / 11 96499-5843